

Ficha Técnica

Piscinas Clorocaucho Sport

Pintura cloroacrílica al disolvente

Versión: 08/05/2018



Descripción

Pintura para piscinas a base de resinas acrílicas en fase disolvente, de rápido secado, aspecto satinado y excelente adherencia sobre superficies de cemento, hormigón, etc.

Propiedades

- Especial resistencia al agua

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanco y Azul
Aspecto	Mate Seda
Naturaleza	Resinas cloroacrílicas

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, rodillo, pistola o airless
Rendimiento	14,5 m ² /L/capa
Diluyente	Disolvente Clorocaucho Jafep
Repintado	24 horas
Secado	1 - 2 horas

Dónde aplicarlo

Especialmente formulada para el pintado de piscinas de cemento, hormigón o análogas, pero por su excelente resistencia es aplicable a todo tipo de superficies deportivas, naves industriales o aparcamientos.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.
- Dejar transcurrir al menos 15 días antes de llenar la piscina.

Productos relacionados

[Sellacryl Barniz y fijador acrílico penetrante](#)
[Piscinas Clorocaucho](#)
[Piscinas al Agua](#)

Modo de empleo



Para aplicar sobre superficies nuevas: Dejar transcurrir 25 - 30 días antes de pintar para que el cemento esté fraguado. La superficie a pintar no debe presentar un aspecto extremadamente liso, en caso contrario es conveniente realizar un desbastado superficial. Si presentan áridos poco adheridos o presenta eflorescencias o salitre: lavar con ácido diluido (sulfumán), aclarando y secando. Los soportes deben de estar limpios de grasa, aceite, polvo y mohos. Si son superficies ya pintadas con otros productos es conveniente la eliminación total de la pintura existente o realizar una prueba de adherencia.

Una vez preparada la superficie, aplicar una primera capa diluida hasta un 25%, y una segunda tal cual o diluyendo un 5% máximo.

Para llenar la piscina han de transcurrir al menos 15 días de tiempo seco y temperaturas medias.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envases de: 4 L; 15 L



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com

